



LANDHAUSFARBE

Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen!



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Deckender, anfangs leicht seidenglänzender, dann seidenmatter Holzanstrich auf Naturölbasis für Holz im Außenbereich.

Holzton und Maserung werden überdeckt. Die Struktur des Holzes bleibt erkennbar.

Offenporig, lässt das Holz atmen, vermindert Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, äußerst wetter- und UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab.

Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknet beim Streichvorgang nicht an.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Landhausfarbe ist bestens geeignet für alles Holz im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports usw. Ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC. Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,0-1,35 g/cm³
Viskosität: 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, sämig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.
Flammpunkt: >60 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.



VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20% Holzfeuchte).

Osmo Landhausfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Holz-Imprägnierung WR vorbehandeln.

VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen.

Bei guter Belüftung ca. 10-12 Stunden trocknen lassen.

Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen.

Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich auf die schmutzgesäuberte Oberfläche.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 10-12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Staubtrocken nach ca. 6 Stunden.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 26 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Soll die Oberfläche im Außenbereich einen zusätzlichen Schutz erhalten (z. B. Fenster, Fassaden), nach gründlicher Trocknung 1 x mit Osmo UV-Schutz-Öl Farblos (410 ohne Filmschutz oder 420 mit Film-

schutz) überstreichen. Dies schützt vor Verschmutzung und erhöht die Haltbarkeit des Anstrichs. Bei der Landhausfarbe Weiß 2101 bitte die Osmo Holzschutz Öl-Lasur Weiß 900 verwenden.

Die über Jahrzehnte bewährte Landhausfarbe ist auch in Ihrer Wunschfarbe erhältlich. Schon ab 1 x 2,5 l in 186 RAL Classic und 1.950 NCS Farbtönen sowie mit biozidem Filmschutz-Zusatz auf Anfrage erhältlich.

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltsstoffen.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 2101 Weiß

Nr. 2203 Fichten-Gelb

Nr. 2204 Elfenbein

Nr. 2205 Sonnengelb

Nr. 2308 Nordisch Rot

Nr. 2310 Zeder/Rotholz

Nr. 2311 Karminrot

Nr. 2404 Tannengrün

Nr. 2501 Labrador-Blau

Nr. 2506 Royal-Blau

Nr. 2507 Taubenblau

Nr. 2606 Mittelbraun

Nr. 2607 Dunkelbraun

Nr. 2703 Schwarzgrau

Nr. 2704 Steingrau

Nr. 2708 Kieselgrau

Nr. 2735 Lichtgrau

Nr. 2742 Verkehrsgrau A

Nr. 2716 Anthrazitgrau



GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 04/16