




## DEKORWACHS

Transparent und intensiv gestalten!



3101 Farblos  
3102 Buche leicht gedämpft  
3103 Eiche hell  
3104 Rot  
3105 Gelb  
3111 Weiß



3118 Granitgrau  
3119 Seidengrau  
3123 Goldahorn  
3125 Blau  
3131 Grün  
3132 Graubeige



3136 Birke  
3137 Kirschbaum  
3138 Mahagoni  
3143 Cognac  
3161 Ebenholz  
3164 Eiche



3166 Nussbaum  
3168 Eiche Antik  
3169 Schwarz  
3172 Seide  
3181 Kiesel  
3186 Weiß Matt



3188 Schnee



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter oder intensiv-farbiger Holzanstrich, der auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt verbindet. Osmo Dekorwachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche. Die Holzstruktur bleibt erkennbar. Im Vergleich zu herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonischeres Streichbild erzielt.

Einfache Anwendung ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1C – keine Wasserflecken.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Dekorwachs eignet sich für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich: Wandverkleidungen, Leisten und Balken sowie Türen. Es ist ebenfalls geeignet für Leimholz, Spanplatten und MDF. Ideal als farbige Grundierung für Holzfußböden und zum Überstreichen nachgedunkelter Holzflächen. Für Möbel und Kinderspielzeug besonders empfohlen.

### INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. VOC DE von A zu 1.e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.



## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,90-1,3 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, sämig  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: >61 °C, nach DIN EN ISO 2719

## LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 - 36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

## VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte).

Osmo Dekorwachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste).

Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P220-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

## VERARBEITUNG

Transparent farbig (1 Anstrich): Mit Osmo Flächenstreicher, Öl-Farben Auftrags-Vlies (Hand Padhalter) oder Mikrofaserrolle sehr dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen und gründlich ausstreichen.

Für dezentere Beizeffekte dünn mit einem fusselfreien Tuch flächig auftragen und binnen 20 Minuten sauber und gleichmäßig abwischen. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

Intensiv farbig (2 Anstriche): Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle sehr dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Dann zweiten Anstrich – ebenfalls dünn – vornehmen.

Hinweis: Bei größeren Flächen auch mit Spachtel aufzutragen. Anschließend mit weißem Pad einmassieren.

Wichtig: Für mechanisch belastete Flächen, wie z. B. Fußböden, empfehlen wir max. 1 Anstrich und anschließend generell einen dünnen Endanstrich mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl; bei weiß eingefärbten Fußböden einen Endanstrich mit dem leicht weiß pigmentiertem Osmo Hartwachs-Öl Farbig 3040 Weiß.

Von intensiv eingefärbten Fußböden (2 farbige Anstriche) raten wir aufgrund des Risikos einer Überapplikation generell ab.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

## TROCKENZEIT

Ca. 24 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Gut lüften. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

## ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>.

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

## HINWEISE

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerung und einer für Öl typischen Geruchsentwicklung. Für dunkle und inhaltsstoffreiche Harthölzer (z. B. Wengé, Mahagoni, Merbau etc.) empfehlen wir die Verwendung von Osmo Klarwachs.

Achtung: Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x dünn mit einem Lappen aufbringen.

Dem Naturton des Holzes entsprechende oder etwas dunklere Töne wählen (Probeanstrich).

## SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



## ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## GEBINDEGRÖSSEN (PRODUKTABHÄNGIG)

0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

## FARBTÖNE

- 3101 Farblos
- 3102 Buche leicht gedämpft
- 3103 Eiche hell
- 3104 Rot
- 3105 Gelb
- 3111 Weiß
- 3118 Granitgrau
- 3119 Seidengrau
- 3123 Goldahorn
- 3125 Blau
- 3131 Grün
- 3132 Graubeige
- 3136 Birke
- 3137 Kirschbaum
- 3138 Mahagoni
- 3143 Cognac
- 3161 Ebenholz
- 3164 Eiche
- 3166 Nussbaum
- 3168 Eiche Antik
- 3169 Schwarz
- 3172 Seide
- 3181 Kiesel
- 3186 Weiß Matt
- 3188 Schnee

Stand 01/17